



HASIT Verfestiger

Untergrundvorbehandlung

Anwendungsbereiche: Zur Verfestigung von kalkhaltigem Putz und Mauerwerk im feinkapillaren Bereich sowie für absandende Betonflächen.
Wirkt in Verbindung mit Zement als Schnellbindemittel (Stopfbinder) zur Abdichtung wasserführender Risse im Keller-, Schacht- und Stollenbau.

Eigenschaften:

- Nicht Wasserabweisend
- Verfestigt mineralische Untergründe, schafft mineralisch-tragfähige Untergründe

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000006615	2000006614
EAN	4038502101358	4038502101365
Zolltarifnr.	32041100	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	5 I/EH	10 I/EH
Einheit pro Palette	84 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Farbe	Transparent	
Verbrauch	ca. 0,5 l/m ²	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
pH-Wert	ca. 10,5	

Materialbasis:

- Kunststofffrei, emissionsfrei und lösemittelfrei
- Rein mineralisch

Untergrund: Muss mineralisch, kalkhaltig und noch ausreichend tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein. Der Untergrund ist zu prüfen, ob er zur Durchführung der Verfestigung geeignet ist.

Untergrund-Vorbehandlung: Sofern der Untergrund nicht mehr deutlich alkalisch ist, müssen die zu behandelnden Oberflächen mit Kalkwasser vorgeätzt werden (MV 1 kg Weißkalkhydrat: 20 l Wasser). Untergründe müssen angefeuchtet werden, sonst besteht die Gefahr des Aufbrennens (keine ausreichende Wirkung).

Verarbeitung: Die Oberflächenverfestigung erfolgt durch drucklose Tränkung des angefeuchteten Untergrundes mit dem Spritzgerät (Baumspritze) oder Roller (nur bei Kleinflächen) bis zur Sättigung. Für weitere Beschichtungen muss der Untergrund mindestens einen Tag trocknen und ausreagieren. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Besonders zu beachten: Untergründe die feucht- und/oder salzbelastet sind, dürfen nicht überarbeitet werden. Zur Erhöhung der Wirkung können mehrere Arbeitsgänge erforderlich sein.

Lagerung: Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT Verfestiger

Untergrundvorbehandlung

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.