



WÄRME-DÄMMSYSTEM 220W

Salizturīgs universāls līmēšanas - armēšanas maisījums

Piemērošanas jomas:

Līmēšanas-armēšanas maisījums fasādes akmens vates un putu polistirola plāksnēm, izturīgs pret salu un mitrumu, tvaikus caurlaidīgs, ar zemu ūdens uzsūkšanas spēju. Speciāls maisījums paredzēts cietajām siltumizolācijas akmens vates un putuplasta plāksnēm, kuras tiek līmētas uz mūra, betona un apmestām virsmām ēkas iekšpusē un ārpusē, siltumizolācijas sistēmām, armējošā sieta iestrādei un špaktelēšanai. Pēc 5–6 stundām no uzklāšanas tas ir izturīgs līdz -8 °C temperatūrai.

Īpašības:

- Pēc 5–6 stundām no uzklāšanas brīža izturīgs līdz -8 °C temperatūrai
- Universāla lietošana
- Elastīgi
- Trecienizturīgs
- Labai gera adhezija ar siltumizolācijas plāksnēm un pamatni
- Zems ūdens uzsūkums
- Izturīgs pret salu un mitrumu
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs

Apstrāde:**Tehniskie dati:**

Art. nr.	4779026370416
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	25 kg/Gab.
Vienības uz paletes	42 Gab./Pal.
Krāsa	Pelēks
Graudu lielums	0 - 0,5 mm
Patēriņš	4,5 kg/m ²
Saķere ar (Betons)	≥ 0,25 N/mm ² 28 d
Saķere ar (EPS/MW plāksnēm)	≥ 0,08 N/mm ²
Gatavā maisījuma derīguma laiks	ca. 3 h
Darba temperatūra	0 - 25 °C

Materiāla bāze:

- Alumināts (ātri sacietējošs) cements
- Portlandcements
- Minerālie pildvielas
- Modificējošas piedevas



WÄRME-DÄMMSYSTEM 220W

Salizturīgs universāls līmēšanas - armēšanas maisījums

Apstrāde:

Sauso 25 kg maisījumu sajauc ar aptuveni 6–6,5 litriem ūdens līdz viendabīgai masai.

Līmējamās plāksnes daļas, ieskaitot vietas, kur tiks uzklāti līmes punkti, ieteicams iepriekš plānā kārtā pārklāt ar līmi, nospiežot (gruntēšana nodrošina saķeri, ja virsma ir putekļaina, uzkrāsēta u.c. nelabvēlīgu faktoru ietekmēta).

Līme tiek uzklāta uz siltumizolācijas plāksnes virsmas visā tās perimetrā, ar joslām vismaz 60 mm platumā, bet plāksnes vidū – 2–4 plaukstas lieluma punktus, kur vēlāk tiks stiprinātas tapas. Jānodrošina, ka tiek pielīmēti vismaz 40 % plāksnes virsmas. Līmēšana tiek veikta no apakšas uz augšu.

Ja virsma ir gluda, tad līmes maisījums tiek uzklāts uz visas plāksnes virsmas ar zoboto špaktelīlāpstiņu (zobiņi 10x10 mm). Plākšņu līmēšanas laiks – maksimums 15–20 minūtes.

Īpaši svarīgi ir nodrošināt, lai plākšņu malas labi saspiežas un salīp. Plākšņu savienojumos līmei nevajadzētu nonākt, lai plāksnes cieši un vienmērīgi savienotos.

Pēc līmēšanas plāksnes tiek nostiprinātas ar tapiņām ne agrāk kā pēc 3 dienām.

Uz pielīmētām un ar tapiņām nostiprinātām plāksnēm tiek uzklāts sagatavotais maisījums (ar gludo špakteles malu, spēcīgāk piespiežot, tiek uzklāts plāns armējošā maisījuma saistvielas slānis). Virs tā ar 8–12 mm zobaino špakтели uzreiz izklāj nākamo armējošā maisījuma slāni.

Pēc maisījuma pilnīgas izžūšanas iespējami turpmākie fasādes apdares darbi.

Apstrādes nosacījumi:

Pamatnes, materiālu un gaisa temperatūrai darba un maisījuma žūšanas laikā jābūt robežās no +0 °C līdz +25 °C.

Pārklātā virsma žūšanas laikā jāsaugā no lietus.

Līmēšanas - armēšanas maisījuma žūšanas laiks, atkarībā no slāņa biezuma, pie +5 °C gaisa temperatūras un līdz 65 % relatīvā gaisa mitruma, ir aptuveni 3 dienas.

Nelabvēlīgos laikapstākļos (zemāka temperatūra, lielāks relatīvais gaisa mitrums) maisījuma žūšanas laiks pagarinās.

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausās telpās, pasargājot no mitruma. Maisi jālieto labi noslēgti.

To var uzglabāt līdz 6 mēnešiem.

Vispārīga informācija:

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.